

**930/Fluorsilikon 60°A rot Stärke 1 mm - 4 mm**

Stand: 29.09.2018

**Härte DIN ISO 7619-1:** 55 - 65°Shore A**Farbe:** rot**Temperaturbeständigkeit:** -60° bis +230°C**Bruchdehnung DIN 53504:** 180 %**Weiterreißfestigkeit DIN 53515:** 5,0 N/mm**Zugfestigkeit DIN 53504:** >6,2 N/mm<sup>2</sup>**Bemerkungen:** Fluorsilikonkautschuk weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Treibstoffen, Ölen und organischen Lösemitteln auf (Ausnahme: Ketone und Ester).**Jederzeitige Änderungen vorbehalten.****Alle in diesem technischen Datenblatt erhaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.**