

Deutsch: **Technisches Datenblatt** 199/TPE-Schaum

TPE/TPS/SEBS- Fein - Schaum feste Struktur schwarz 1 mm bis 5 mm

Stand: 04.2015

| | |
|---------------------------------|--|
| Härte: | 15 +- 3 Shore A / ISO 868 |
| Basismaterial: | TPS – SEBS |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +100°C |
| Spezifisches Gewicht: | 0,97 g/cm ³ / DIN EN ISO 1183-1 (A) |
| Bemerkung: | PP und PE enthalten |

Jederzeitige Änderungen vorbehalten.

Alle in diesem technischen Datenblatt erhaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.

Seite: 1

English: **Technical data sheet**

199/TPE-foam

TPE/TPS/ SEBS fine - foam solid structure thickness 1 mm to 5 mm

Date: 04.2015

Hardness: 15 +- 3 Shore A / ISO 868**Basic material:** TPS – SEBS**Temperature resistance:** -40°C to +100°C**Specific Gravity:** 0,97 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1 (A)**Remarks:** contained PP and PE

Subject to alteration without prior notice.

All mentioned properties contained in this technical data sheet are guiding values representing longterm experience average.