

<i>151/TPE/20</i>	<i>TPE</i>	<i>Stand: 03.2014</i>
Härte:	20 +- 3 Shore A / ISO 868	
Basismaterial:	TPS – SEBS	
Recycling:	100 %	
Spezifisches Gewicht:	1,18 g/cm ³ / DIN EN ISO 1183-1 (A)	
Zugfestigkeit:	2,8 MPa / DIN 53504 (S2 – cross)	
Reißdehnung:	830 % / DIN 53504 (S2 – cross)	
Druckverformungsrest:	23° C / 72h / 11 % / DIN EN ISO 815 70° C / 24h / 29 % / DIN EN ISO 815 100° C / 24h / 69 % / DIN EN ISO 815	

Jederzeitige Änderungen vorbehalten.

Alle in diesem technischen Datenblatt erhaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.

<i>151/TPE/20</i>	<i>TPE</i>	<i>date: 03.2014</i>
Hardness:	20 +- 3 Shore A / ISO 868	
Basic material:	TPS – SEBS	
Recycling:	100 %	
Specific Gravity:	1,18 g/cm ³ / DIN EN ISO 1183-1 (A)	
Tensile Strength:	2,8 MPa / DIN 53504 (S2 – cross)	
Elongation at break:	830 % / DIN 53504 (S2 – cross)	
Compression Set:	23° C / 72h / 11 % / DIN EN ISO 815	
	70° C / 24h / 29 % / DIN EN ISO 815	
	100° C / 24h / 69 % / DIN EN ISO 815	

Subject to alteration without prior notice.

All mentioned properties contained in this technical data sheet are guiding values representing longterm experience average.

RESOGOO[®]

RESOGOO GmbH & Co KG
Rolandskoppel 17, D-24784 Westerrönnfeld
Tel: (04331) 43818-0
Fax: (04331) 43818-28
Mail: post@resogoo.com, www.resogoo.com